



Producent: Wienerberger Ziegelindustrie GmbH Werk Buchwaeldchen Zum Klinkerwerk 03205 Calau	
Jahr: 09	
DIN EN 1344	
Klinkier brukowy do wykorzystania na zewnątrz oraz wewnątrz do ułożenia płaskiego, przeznaczony do układania w piasku oraz zaprawach	
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Obciążenie złamania przy zginaniu (przy grubości $\geq 52\text{mm} \leq 45\text{mm}$):	Klasa T4
Współczynnik przyczepności:	Klasa U3
Wytrzymałość na zamrażanie-rozmrażanie 2010-11-17	Klasa FP 100
Dodatkowe informacje producenta według normy DIN EN 1344	
Wymiary:	200*100*71-E
Utrata przy ścieraniu:	Klasa A3
Rozpiętość wymiarowa:	Klasa R1
Kwasoodporność:	Klasa C
Właściwości bruku klinkierowego według normy DIN 18503:2003-08	
Nasiąkliwość:	$\leq 6\text{M}\%$
Gęstość objętościowa skorupy:	$\geq 2,0\text{g/cm}^3(\text{MW})$